

KNOCHENASCHEKAPELLE BONE ASH CUPEL COPELA A BASE DE CENIZAS DE HUESOS

Produkt für die Edelmetallanalyse

Gepresste Qualität aus qualitativ hochwertiger Knochenasche

Anwendung bei der Kupellation

Anwendungstemperatur ca. 1.100 °C

Geringer Treibverlust

Hohe Widerstandsfähigkeit und mechanische Festigkeit

Garantiertes Bleiaufsaugvermögen (GBAV)

Vollkommene Gleichmäßigkeit für konstante Analyseergebnisse

Product for precious metal analysis

Pressed high quality bone ash

Application for cupellation

Application temperature approx. 1.100 °C

Small loss of cupellation

High resistance and mechanical strength

Guaranteed lead absorption capacity (GBAV)

Perfect uniformity for constant results

Producto para el análisis de metales preciosos

Calidad en el prensado a partir de cenizas de huesos de alta calidad

Aplicación por copelación

Temperatura de aplicación aprox. 1.100 °C

Mínima pérdida por copelación

Alta resistencia y dureza mecánica

Capacidad garantizada de absorción de plomo (GBAV)

Total homogeneidad para unos resultados analíticos constantes

KNOCHENASCHEKAPELLE BONE ASH CUPEL COPELA A BASE DE CENIZAS DE HUESOS

Art.-Nr. Item No. Art.-No.	Typ Type Tipo	D (mm) D (mm) D (mm)	H (mm) H (mm) H (mm)	GBAV GBAV GBAV
10201	1	22	15	4
10202	2/3	26	19	13
10204	4	29	19	16
10205	5	33	21	20
10206	6	38	21	30
10207	7/8	45	25	55

Andere Abmessungen und Typen auf Anfrage

Other dimensions and types on request

Otros dimensiones y tipos a pedido

